Référence: HPCNOVO
Colle Durable Etanche

Haute résistance à la traction. Ne durcit pas, reste flexible, pour surfaces humides, garantie 20 ans.
Temps de séchage : 1mm/24h - T° : -45 à 85°C.

-Description et domaine d'application :
Réparation de toitures plates et de gouttières. Jointoiement entre bande solin et mur. Joints divers sur supports bitumineux. Propriétés : Très bonne extrudabilité. Bonne adhérence sur la plupart des supports, même humides.Très bonne tenue au fluageComposition unique de bitume, butyl, caoutchouc et de fibres de verre.Très bonne résistance aux UV et à l'eau en cas d'écoulement normal.Ne durcit pas reste flexible (élasticité 170%)20 ans de garantie contre les fissures et craquelures. Rend étanche le béton et la maçonnerie de fondations et de terrasses. Protection contre la corrosion de conduites et de canalisations souterraines.

-Nature chimique et caractéristiques physico chimiques :

Densité	1,25 g/ml
Consistance	Pâteuse
Fluage	Nul
Tenue température	-45°C à +85°C
Temps de lissage	15 minutes à 23°C, 50% HR
Réticulation	Env. 1mm/24H
Coloris	Noir

-Mode d'emploi :
Mise en oeuvre :
Appliquer à l'aide d'un pistolet manuel ou pneumatique Les surfaces doivent être dégraissées, propres, sèches et exemptes de parties friables.
Nettoyage : Nettoyer le mastic à l'état frais avec un chiffon et du White-Spirit. Une fois sec, le mastic ne peut être éliminé que mécaniquement.
Adhérence :Présente une excellente adhérence sans primaire, sur les supports bitumineux usuels.Sur les supports comme béton et mortier, il est conseillé de nettoyer très soigneusement le support.
Restrictions :L'aspect du mastic peut varier au contact de certains produits tels que les solvants. Il faut donc bien isoler le mastic de ce genre de produits.
Utiliser en atmosphère bien ventilée et éviter les contacts avec les yeux et la peau.
Résistance chimique : Faible.

-Conditionnement :
Cartouche de 310 ML. Carton de 12.

SYNAPSE déclaration 274994.1
UFI : VWH0-30Q0-800H-G7RF

Haute Performance Chimie - ZAC des Epalits 42610 St Romain le Puy
Tél. : 04 77 76 99 31 – Fax : 04 77 76 98 83 - hpchimie@hpchimie.com - www.hpchimie.com

Produit destiné à un usage uniquement professionnel. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit